



ISTRUZIONI DI POSA / CURA / MANUTENZIONE E TRATTAMENTI

Avvertenze

In attesa di essere utilizzati in cantiere, tutti i materiali devono essere stoccati al coperto, al riparo da sole, pioggia e umidità.

IMPORTANTE: *Controllare che il materiale sia sufficiente per completare il lavoro. In caso contrario ordinare materiale della stessa partita (stesso blocco di produzione o similare).*

Aprire l'imballo e verificare il buono stato del prodotto. Qualora si dovessero rilevare danni, o il materiale dovesse risultare non conforme, non procedere all'installazione delle pietre. Avvisare tempestivamente nei tempi concordati con il proprio rivenditore.

Non si accetteranno reclami una volta che il prodotto è installato.

Regole ed accorgimenti

Pulire le macchie il prima possibile.

Tutti i nostri prodotti, siano essi tavoli, top cucina, top bagno, lavabi o piatti doccia ricevono tre mani di trattamento sigillante antiacido che ritarda l'assorbimento delle macchie.

Per i pavimenti o i rivestimenti, assicurarsi che chi si occuperà della posa del materiale applichi lo stesso trattamento.

Questo darà un paio di ore di tempo in più per pulire una macchia di vino, caffè o qualsiasi altra sostanza venga versata. Se la macchia viene lasciata troppo a lungo, questa penetrerà oltre il sigillante e potrebbe lasciare il segno: ecco il motivo per cui è sempre meglio rimuoverla il più rapidamente possibile.

Evitare detergenti abrasivi, ammoniaca, candeggina, acido e agenti disincrostanti, compresi i "rimedi casalinghi" a base di limone, bicarbonato di sodio e simili. Tutto quello che serve è un detergente neutro, per esempio il sapone di Marsiglia o similari.

Se la pietra è esposta costantemente ad acqua dura, è necessario pulire le superfici frequentemente in modo che la schiuma del sapone, il calcare o altro non abbiano la possibilità di estendersi e solidificarsi.

Si consiglia vivamente di non posizionare oggetti caldi come bollitori o pentole direttamente sulla pietra in quanto potrebbero causare macchie o alterare la superficie.

Posa in opera

Verificare che il materiale sia sufficiente.

Preparazione del sottofondo:

La pietra va posata su un supporto rigido a massetto stagionato, asciutto, pulito, ben livellato e privo di fessurazioni. Eventuali crepe nel massetto vanno sigillate con i prodotti idonei disponibili sul mercato. Se il massetto non si dovesse presentare planare, usare un autolivellante. Sanare l'eventuale umidità residua con barriere al vapore, usando specifici primer.

L'umidità di risalita può causare macchie sulla superficie della pietra.

Per i sottofondi cementizi sono accettabili valori di umidità minori del 2%, per quelli a base di anidrite l'umidità deve risultare inferiore allo 0,5%.

Posizionare il prodotto secondo lo schema di posa deciso. Essendo delle pietre naturali, le singole piastrelle non presentano un colore uniforme pertanto suggeriamo in questa fase di posizionarle in modo da ottenere un risultato finale ottimale.

*Adesivo raccomandato: **Kerakoll H40 Eco Flex** o **Mapei Keraflex** o similari.*

Stendere uno strato di collante utilizzando la spatola liscia sull'intera faccia grezza della piastrella.

Utilizzare un collante cementizio flessibile a presa rapida o semirapida per ceramica e materiale lapideo.

Applicare in modo uniforme il collante, sia sul massetto, usando una spatola a denti larghi (10 mm), che sul retro della mattonella (doppia spalmatura). Per il retro della mattonella utilizzare la parte liscia della spatola. Non lasciare alcun vuoto di colla per evitare la rottura degli spigoli dei vari pezzi.

Se si usa un collante auto bagnante non serve la doppia spalmatura (spatola a denti arrotondati di almeno 10 mm di altezza).

Incollare la piastrella alla superficie.

Una posa a regola d'arte esige la perfetta planarità tra le piastrelle posate in opera, che si tratti di lastre dalle piccole o grandi dimensioni.

Utilizzare distanziatori autolivellanti per rendere la superficie perfettamente planare.

Posizionare la pietra a mano – senza martellarla – lasciando una fuga di 2 mm, quanto basta per inserirci dello stucco con una spatola (fughe più larghe potrebbero segnare eventuali decori).

Per tagliare le pietre in modo perfetto:

a) per tagli non a vista (es. perimetro della stanza), utilizzare un taglia-piastrelle;

b) per tagli a vista, utilizzare il flessibile con un disco diamantato per marmo con spessore 1,0-1,4 mm, o una taglierina ad acqua.

In caso di utilizzo della taglierina ad acqua, si raccomanda di far asciugare la pietra prima di posarla.

Pulizia colla: *rimuovere immediatamente eventuali fuoriuscite di colla in eccesso dalle fughe con spugna bagnata e ripulire la colla rimasta nella fuga. Questa infatti sarebbe visibile dall'esterno e non consentirebbe allo stucco di penetrare tra le pietre.*

Se è stato scelto un decoro a tappeto, la posa deve iniziare dalla parte centrale del medesimo per chiudersi verso l'esterno; solo in questo modo, infatti, i tagli necessari non rovineranno il disegno.

Stuccatura: *Iniziare la fase di stuccatura solo quando la colla utilizzata per la posa è completamente asciutta. Per i tempi di asciugatura, consultare la scheda tecnica del prodotto utilizzato.*

Prima della stuccatura, pulire accuratamente la pietra.

ATTENZIONE: *testare preventivamente l'intera fase di stuccatura su 4 pezzi.*

Fuga consigliata

Il colore dello stucco influisce sull'aspetto estetico finale del prodotto posato, noi suggeriamo un colore tono su tono.
Fare riferimento alle fughe consigliate per singola collezione all'interno di "Technical Data" del catalogo Nerosicilia.

Giunto consigliato: 2 mm

IMPORTANTE: *Stendere uniformemente la fuga su tutta la superficie, per evitare alonature in prossimità dei giunti.*

Pulizia fugante: rimuovere lo stucco dalla superficie della piastrella appena inizia ad asciugarsi.

ATTENZIONE: *Il tempo di lavorabilità dello stucco è approssimativamente di 80 minuti a 21°C, dopo aver mescolato completamente i componenti. Si fa presente che il tempo di lavorabilità è soggetto a molte variabili inclusa la consistenza della miscela dello stucco e la temperatura della superficie e dell'ambiente. Le temperature alte, per esempio, accorciano il tempo di lavorabilità, mentre quelle fredde ne allungano il tempo.*

Pulizia dopo la posa

*Provvedere al lavaggio della superficie posata con detergente neutro specifico (diluito) **FILA PS87**.*

Diluire in acqua (1:10-1:20) e applicare sulla superficie. Lasciare agire 4-5 minuti intervenendo poi con monospazzola o spazzolone. Raccogliere con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene. Per una pulizia più energica diluire 1:5. Per smacchiare la pietra versare pure sulla macchia e su tutta la piastrella. Lasciare agire fino a completa essiccazione, lavare e risciacquare. Per decerare diluire 1:5, stendere e lasciare agire 10 minuti. Intervenire con spazzolone o monospazzola. Risciacquare bene solo con monospazzola, aspiraliquidi, spazzolone e straccio. Dopo aver pulito bene e bagnato la superficie distribuire uniformemente la soluzione.

Con l'ausilio di monospazzola munita di disco non abrasivo o spazzolone con straccio, pulire energicamente. In questo ultimo caso si raccomanda di sciacquare spesso lo straccio nella soluzione di lavaggio. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aiutandosi eventualmente con una macchina aspiraliquidi.

Lasciare asciugare 24-48 ore (tempistiche da valutare ed eventualmente espandere in base alle reali condizioni ambientali del cantiere).

Trattamento finale

A posa ultimata procedere con l'applicazione di un prodotto idro-oleorepellente a base acqua + prodotto antisporco a base acqua che fungerà da protettivo sia della pietra che della fuga **FILA FOB XTREME** o **FILA STONEPLUS** (vedere scheda sottostante). Attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione.

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

Per materiali con finitura opaca (interni ed esterni): su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto con pennello o vello in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti) rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito. Per le finiture lucide o spazzolate (interne ed esterne): su superficie asciutta e pulita, applicare FOB XTREME impregnando completamente il materiale e le fughe con pennello o vello. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti), massaggiare e rimuovere il residuo impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. Quindi asciugare di seguito con panno pulito. Quando richiesto su materiali ad alto assorbimento applicare il prodotto in due mani a distanza di 8 ore l'una dall'altra (per es. aree ad alto traffico, zone umide, superfici esterne). Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. Per completare il ciclo con la finitura: nel caso di materiali porosi come pietre naturali, ricostruite, agglomerati e cementine posate in ambienti interni, è possibile applicare una cera di finitura a seconda del materiale e dell'effetto desiderato (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE).

ATTENZIONE

Non applicare mai FOB XTREME su una superficie già cerata. Non stendere FOB XTREME nelle ore più calde della stagione estiva. Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.

Per le superfici verticali, onde evitare che possibili colature del prodotto macchino il materiale, si suggerisce di procedere sempre con un'applicazione dal basso verso l'alto.

Lasciare asciugare 24-48 ore prima dell'uso.

A trattamento ultimato coprire l'area con tessuto non tessuto e cartone in modo che la superficie rimanga protetta durante le fasi restanti di cantiere. In particolare per le pavimentazioni è fondamentale che si usino più strati di tessuto, in modo che anche possibili rotture dello stesso a causa del passaggio continuo delle maestranze, non scoprono la pietra e non la esponano alla possibilità di macchie o danneggiamenti.

FINITURA	TRATTAMENTO
enneUno	Fila FOB
enneDue	Fila FOB
enneTre	Fila FOB
laRoccia	Fila STONEPLUS
laNera	Fila STONEPLUS
Colourfield	Fila FOB
Decoro enneUno	Fila FOB
Decoro enneDue	Fila FOB
Decoro laNera	Fila STONEPLUS

Scheda di cura e Manutenzione: In caso di danni / macchie_In fase di posa e di cantiere

La seguente scheda di Manutenzione vuole fornire utili informazioni per un corretto mantenimento dei top su Pietra Lavica di Nerosicilia. Queste indicazioni hanno l'obbiettivo di spiegare i metodi di utilizzo ed applicazione dei prodotti FILA e degli strumenti necessari per eseguire al meglio le periodiche manutenzioni di tipo ordinario e straordinario.

MACCHIA	TRATTAMENTO	QR CODE TRATTAMENTO
olio e grasso	nospot	
bibite gasate e succhi	sr95	
urina e vomito	sr95	
caffè/vino	sr95	
sangue	sr95	
inchiostro/pennarello	sr95	
nicotina	sr95	
tintura per capelli	sr95	
ruggine	no rust	

Manutenzione Ordinaria

Per la detersione quotidiana delle superfici, si suggerisce l'impiego di un detergente neutro pronto all'uso, il **FILA CLEAN & SHINE**. Il prodotto permette di detergere a fondo l'area senza danneggiarla e senza lasciare aloni. Spruzzare sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non serve risciacquo.

Protezione Idro Oleorepellente

Una volta l'anno o qualora sia necessario, per limitare l'assorbimento dell'acqua e degli agenti macchianti non acidi, si suggerisce l'impiego di **FILA MP90ECO XTREME**, un protettivo idro oleorepellente base acqua ad effetto naturale. Su superficie asciutta e pulita, applicare M90ECO XTREME con pennello impregnando completamente il materiale. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti), asciugare con panno pulito. Non protegge dagli acidi

Manutenzione Straordinaria

In caso di sporco straordinario, si consiglia di effettuare un lavaggio dell'intera superficie usando **FILA CLEANER PRO** diluito in rapporto 1:30. Diluire 25 ml di prodotto in 500ml di acqua. Versare la soluzione sul piano e lasciare agire per 5 10 minuti. Quindi strofinare con spugna bianca. Lavorare l'area, raccogliere i residui e risciacquare con cura.

Evitare nel modo più assoluto detersivi di natura acida e fortemente alcalina (ammoniaca, candeggina, soda, etc.), qualunque sia la loro concentrazione e anche se diluiti, per la manutenzione ordinaria.

Non usare tools eccessivamente abrasivi. seguire sempre le indicazioni fornite dal produttore del materiale.

In caso di necessità scrivere e assistenza@filasolutions.com



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni illustrate nel presente catalogo che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti.

Nerosicilia is a brand of
Nerosicilia Group srl

Registered Office
V.le Vittorio Veneto 2
41124 Modena

Factories, Office & Loading
SP Comiso-Chiaramonte Km 6,800
97012 Chiaramonte Gulfi (RG)
Tel. +39 0932 963254
info@nerosicilia.com

nerosicilia.*group*